

	SACS POUBELLE LIEN COULISSANT PEBD REGENERE JAUNE TRANSLUCIDE 50 LITRES EN 25 µm		FS50L G CL 01.09.14 PAGE 1/1 REV. 0
---	---	---	--



	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES			
☞ Nombre de sacs	25	mini 25	COMPTAGE
☞ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	680	mini 663 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Longueur utile (mm)	750	mini 732 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Epaisseur nominale (µm)	25	mini 22,50 (- 10 %)	ISO 4593
☞ Epaisseur ponctuelle (µm)	25	mini 18	ISO 4593
☞ Grammage (g/m²)	23	mini 20,70 (- 10 %)	ISO 4591
☞ Couleur	JAUNE TRANSLUCIDE		
☞ Opacité (%)		40 maxi	NF EN 13592
CARACTERISTIQUES MECANIKES			
☞ Force de rupture sens extrusion (daN)	0,60	mini 0,55 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture sens transversal (daN)	0,35	mini 0,30 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens extrusion (%)	235	mini 210 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens transversal (%)	360	mini 325 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,40	mini 0,35 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Résistance du lien (daN)	4	mini 4	NF EN 13592 NF EN ISO 527-3
☞ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	55	mini 50 (- 10 %)	ISO 7765 - 1-2

Carton de 200 sacs
Palette de 88 cartons